

# MV<sup>®</sup> IMPRÆGNERING

## PRODUKTDATABLAD

MV<sup>®</sup> Imprægnering er langtidsvirkende og åndbar imprægnering, der gør overfladen vandafvisende. MV<sup>®</sup> Imprægnering er udviklet til facader i tegl og samt belægning.

### FORBEREDELSE

Afdæk alle materialer, der ikke skal afenses. Vær opmærksom på stenk, dampe og vinddrift. Såfremt et område ikke kan afdækkes, skal området testes med produktet. Afvask straks materialer, som ikke er målet for rensning, med rigelige mængder vand.

### Overflade- og lufttemperaturer

MV<sup>®</sup> Imprægnering kan i praksis anvendes ved temperaturer mellem +7°C og +25°C. Kraftig solopvarmning af murværket, der skal imprægneres, kan forebygges ved at benytte solafskærmning. Hvis arbejdet udføres ved temperaturer under +10°C, fordampner opløsningsmidlet kun langsomt, og dannelsen af det aktive stof forsinkes, hvilket kan gøre det nødvendigt at beskytte murværket mod regn i længere tid.

### Udstyr

Alle typer lavtrykssprøjter kan anvendes. Udstyret skal være tørt og rent. Sørg for, at der ikke kommer

fugt i udstyret under arbejdet. Rengør værktøj og pumpe med sprit efter brug, og ved længerevarende pauser.

### ANVENDELSE

#### Forbrug

Forbruget afhænger af opgavens karakter. I gennemsnit kan man forvente et forbrug på 0,7-1 ltr. pr. m<sup>2</sup>. Dette afhænger af overfladens beskaffenhed og er afhængig af teglstenens minutsug.



### MV<sup>®</sup> IMPRÆGNERING

- Farveløs væske
- Holdbarhed 1 år i tæt lukket uåbnet beholder
- Fås i 5 og 20 liters dunke

## TEST PRODUKTET

### TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTID** et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring. Test efter samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet "påføring". Test af MV<sup>®</sup> Imprægnering kan udføres meget enkelt ved hjælp af Rilem's testmetode. Forhør dig om testmetoden hos MV Produkter<sup>®</sup>. Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele imprægneringen.



**MV PRODUKTER<sup>®</sup>**  
Murværk med stolthed

MV · Snedervej 19A · 6740 Bramming · Telefon 50 810 300  
info@mvprodukter.dk · www.mvprodukter.dk

### **Påføringsanvisninger**

Påfør MV® Imprægnering med en lavtrykssprøjte til overfladen er mættet, og på en sådan måde, at en flydende film spreder sig over den murede flade. Muren skal behandles oppefra og nedefter. Sørg for, at MV® Imprægnering påføres vandret, kontinuerligt og uden afbrydelse. Beskyt de behandlede flader i 6 timer mod regn. Vind og direkte sol medfører hurtig fordampning, hvilket påvirker indtrængningen negativt. Ved lave temperaturer og vindstille, kan dampe frigives i bygninger, og det er derfor nødvendigt, at vinduer og døre forbliver lukkede under arbejdet.

**BEMÆRK:** Må IKKE påføres med højtrykssprøjte.

Ved imprægnering af grådæmpede mursten anbefaler MV Produkter® at det tidligst udføres 1 år efter opmuring.

### **RENGØRING**

Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

### **OPBEVARING OG HOLDBARHED**

Opbevares køligt, tørt og frostfrit. Luk altid beholderen helt tæt efter brug. Må ikke ændres eller blandes med andre kemikalier. Holdbarhed 1 år, dette forudsætter at produktet er uåbnet. Opbevares ved temperatur på max 30 °C.

